

エコクリーンフロー AE 各種試験データ

物性試験データ

| | | 結果 | 試験内容 |
|--------|---------------|------------------------|---------------------|
| | | ハードコート工法 | |
| 耐衝撃性 | | 異常なし | 0.3kg鋼球を1mの高さから落下 |
| 耐摩耗性 | | 80mg | 1kg荷重1000回転 CS-17 |
| 接着性 | アスファルトコンクリート面 | 7.0kgf/m ² | JIS A 6910 |
| | ストレート面 | 10.0kgf/m ² | JIS A 6910 |
| 耐候性 | | 異常なし | ウェザーオメータ (1000時間照射) |
| 耐水性 | | 異常なし | 20℃ 水道水 7日 |
| 耐酸性 | | 異常なし | 20℃ 塩酸5% 7日 |
| 耐アルカリ性 | | 異常なし | 20℃ 苛性ソーダ5% 7日 |

※以上の数値は測定値であり、保証値ではありません。