

エコクリーンフロー MA 各種試験データ

物性試験データ

	結果		試験内容
	ペースト工法		
圧縮強度 N/mm ² (kgf/cm ²)	36.0		JIS R 5201
曲げ強度 N/mm ² (kgf/cm ²)	17.0		JIS R 5201
耐衝撃性	異常なし		0.3kg鋼球を1mの高さから落下
耐摩耗性	110mg		1kg荷重1000回転 CS-17
硬度 (ショアーD)	D80		JIS K 7215
光沢度	15		JIS K 5600
コンクリート接着強度 N/mm ² (kgf/cm ²)	2.45		建研式
滑り抵抗値	乾燥面	78	ASTM E 303-66T (ポータブル・スキッド・レジスタンス・テスター)
	湿潤面	31	

耐薬品試験データ / スポット試験 (JIS-A 5705) / ◎ 異常なし ○ やや変化あり △ 変化あり × 不良

無機酸	塩酸30%	◎
	硝酸10%	◎
	硝酸30%	○
	硫酸30%	◎
	硫酸50%	○
	硫酸80%	×
有機酸	酢酸20%	◎
	酢酸30%	○
	クエン酸30%	◎
	乳酸10%	◎
	ギ酸10%	△

アルカリ 塩類	水酸化ナトリウム30%	◎
	アンモニア10%	◎
	アンモニア25%	○
	次亜塩素酸ナトリウム15%	◎
有機薬品	トルエン	×
	キシレン	×
	スチレン	△
	メチルアルコール	×
	エチルアルコール	×
油脂類	酢酸エチル	×
	ガソリン	△
	灯油	◎
	機械油	◎

※以上の数値は測定値であり、保証値ではありません。