

エコクリーンフロー US 各種試験データ

物性試験データ

	結果		試験内容
	流しのべ工法		
伸び率	2.5		JIS K 6251
鉛筆ひっかき試験	塗膜の破れなし		JIS K 5600(9H)
引張強度 N/mm ² (kgf/cm ²)	8.7		JIS K 6251
耐衝撃性	異常なし		0.3kg鋼球を1mの高さから落下
耐摩耗性	140mg		1kg荷重1000回転 CS-17
へこみ	0.65mm		JIS K 5705
残留へこみ	0.06mm		JIS K 5705
硬度 (ショアーD)	D27		JIS K 7215
光沢度	79		JIS K 5600
コンクリート接着強度 N/mm ² (kgf/cm ²)	2.45		建研式
耐候性	変色		ウェザーオメータ (500時間照射)
滑り抵抗値	乾燥面	150以上	ASTM E 303-66T (ポータブル・スキッド・レジスタンス・テスター)
	湿潤面	6	

※以上の数値は測定値であり、保証値ではありません。