

コンクリート補修材 瞬間 穴埋め職人

こりゃカンタンだ!

緊急を要する様々な状況に対応!

往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能。工場のラインや作業している脇でも安心してご使用でき、雨の中でも施工可能な穴埋め補修剤です。



誰でも簡単に施工が可能!

即硬化
15分以内!
(25℃時)

強度・
付着力
バツグン!

即硬化
15分!

水を
混ぜる
だけ!



※本製品は硬化後、白色になります ※色をつける場合はセメント用着色剤や塗料をご使用ください

適応箇所



従来の激しい場所に 工場の床の補修に 水路や水まわり工事に 雨の中でも施工可能 ネズミの穴ふさぎに

緊急を要する、穴埋め修復工事に最適!

- 往来が頻繁な場所でも、15分で通行可能(低温時45分)
大型車両などの往来が激しい現場でも安心です
- 雨の中でも施工できます
冬場や冷蔵庫など温度が低い箇所でも施工可能!
(ドライヤーで乾燥させると時間の短縮が可能です)
- 工場のラインを止めずに、作業している脇で
施工ができる素材は、他にありません
安心の低臭・不燃です、化学反応時の一時的な臭い
以外、硬化後はほぼ無臭です
- ネズミの穴ふさぎに
- 水路・U字溝の補修、水まわりに最適
硬化後は水の影響を受けません
- その他、プラットフォーム・駐車場・段差補修・基礎コンクリート・
アンカーボルトの打ち込み等に最適

「瞬間 穴埋め職人」は 3拍子そろったコンクリート補修材

1. 誰でも簡単施工!



強度 [1時間後→40N/㎠] [4週間後→78N/㎠(1㎡あたり780kgの荷重に耐えられます)]

製品の使用目安 配分量:本製品20kgあたり水2.2ℓ(本製品1kgあたり水110cc)
比重:2.0 1缶(20kg)あたり1㎡(厚み10mmの場合)
大きい穴の場合は1/3ほど骨材(玉砂利など)を混ぜると経済的です
残った分は長期保存できます(湿気厳禁、ふたを完全に閉めて、乾燥した場所で保存してください)

2. 超高速硬化!



3. 安心の強度・付着力!亀裂も入りにくい!

通常コンクリートの4倍*の強度!
強力な付着力で鉄や木材にも施工できますので、さらにプライマー(下塗り材)
不要で簡単施工。温度変化による収縮が無いため、施工後の亀裂が起きにくく、
安定して高い強度を維持します

※大規模補修不要予定期間30年の耐久設計基準強度=18N/㎠(施工4週間後)
(日本建築学会「建築工事標準仕様書(JASS5)・2003年改定」より)



- 【使用上の注意】**
- 施工箇所が汚れた状態での施工は、剥がれの原因につながります
 - アスファルト上の施工については、テスト後に施工してください
 - 硬化速度が早いので、一度に使用する量の調節にご注意ください
 - 使用した容器、ヘラ、コテ等はすぐに水で洗い落としてください
 - 小分けにする場合は、成分が偏らないよう均一に混ぜ合わせ、取り分けるようにしてください
- 【安全上の注意】**
- ミックス時には直接触れないでください、化学反応時に一時的に発熱し、火傷の原因になります
 - 目や口に入った場合は、直ちにきれいな水で洗い流し、医師にご相談ください
 - SDS(安全データシート)をご希望の場合は製造元までお問い合わせください

