紫外線吸収剤入り PCクリヤー

高性能紫外線吸収剤入り、塗り床材の保護用軟質クリヤー塗料

PCクリヤーは、ウレタン系の塗り床材、ゴムチップ舗装などの弾性床材の保護を目的に開発した、紫外線吸収剤入り高性能アクリルウレタン塗料です。無黄変型ウレタンと特殊アクリル樹脂の採用により、美しい仕上がりと、長期間下塗り材を保護するため、床材の性能を維持することができます。

耐候性
劣化の原因であるUV※から下地を守ります。

耐薬品性
しっかりと基材を保護します。

艶有り
クリヤー艶有り仕上げ。

耐摩耗性
強靭な塗膜を形成し、耐摩耗性に優れています。

耐汚染性
耐汚染性に優れ、長期間下地の美観を保ちます。

※UV(紫外線)によるダメージを抑える機能であり、完全に紫外線をゼロにする機能ではありません

用途

- 軟質ウレタン系塗り床材
- ゴムチップ舗装材等の保護

[標準施工手順] 主な対応下地:軟質ウレタン系塗り床材、ゴムチップ舗装材等

※条件:下地材が有機溶剤で溶解しないことを確認してください

1. 下地に油分、ワックス、ホコリなどがある場合は完全に除去してください。
2. 主剤、硬化剤を混合後、自動攪拌にて攪拌してご使用ください。配合比(A液1:B液7)
3. ローラー刷毛、エアスプレー、エアレス等にて、均一に塗布してください。標準塗布量は、0.2kg/㎡(1回塗り)(可使時間:25℃時、6時間)

[性能] ※数値は測定値であり規格値ではありません

項目	結果	試験方法
引っ張り強度	17.7N/㎟	JIS K-6251
伸び率	190%	JIS K-6251
耐摩耗性	40mg	JIS K-5600
硬度	HB	JIS K-5600
密着性	100/100	JIS K-5600
耐衝撃性	異常なし	JIS K-5600
耐候性	異常なし	サンシャインウェザーメーター1000時間
耐水性	異常なし	30日間浸漬(25℃)
耐塩水性	異常なし	5%食塩水30日間浸漬(25℃)
耐アルカリ性	異常なし	5%水酸化ナトリウム30日間浸漬(25℃)
耐酸性	異常なし	5%硫酸30日間浸漬(25℃)

荷姿16kgセット

- A液(2kg/缶)
- B液(14kg/缶)

[性状]

項目	A液	B液	試験方法
配合比	1	7	重量比
外観	無色透明液体	無色透明液体	

詳しくはホームページをご覧ください▶▶▶▶
※機種により読み取れない場合がございます